

PREPARATION A LA PEINTURE DES
SURFACES
GALVANISEES, ZINGUEES, CADMIEES

PRESENTATION

Le Zinc forme au contact de l'air humide, un oxycarbonate hydraté dit "rouille blanche".

Cet oxycarbonate doit être éliminé avant mise en peinture afin d'obtenir une adhérence satisfaisante de cette finition

Lorsque "la rouille blanche" se produit sous la peinture elle provoque par "foisonnement" le décollement de celle-ci. La présence de ces sels hydratés induit la formation de micro-piles galvaniques, dont l'effet final est la destruction rapide du film protecteur de zinc et le développement d'une corrosion active du support ferreux sous-jacent.

La qualité de la préparation de surface avant peinture (dégraissage et dérochage) et la stabilité qu'elle confère sont donc des facteurs décisifs du bon comportement dans le temps de la finition.

BONDERITE M-ZN LITHO-2 a été particulièrement étudié pour assurer de façon simple et économique cette préparation efficace avant peinture.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide, vert
Densité a 20°C : 1,13
pH du produit pur : 1,6

CONDITIONS D'UTILISATION

BONDERITE M-ZN LITHO-2 est livré prêt à l'emploi.

Appliquer **BONDERITE M-ZN LITHO-2** sur la surface, à l'aide d'un pinceau

Laisser agir 10 à 15 mn puis rincer soigneusement à l'eau.

BONDERITE M-ZN LITHO-2 traite environ 15 m2 au kilogramme.

HYGIENE - SECURITE

Du fait du caractère acide de **BONDERITE M-ZN LITHO-2**, il y a lieu de protéger les manipulateurs des projections accidentelles par le port de gants et lunettes.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Produit : **BONDERITE M-ZN LITHO-2** ne craint pas le gel.

Emballage : Ce produit est conditionné dans des emballages à base de polyéthylène.

La manipulation de ces emballages peut présenter un certain risque à des températures inférieures à -5°C, inhérent à la caractéristique du polyéthylène devenant cassant dans ces domaines de température.

Nota : Pour plus de précisions, consulter la fiche de données de sécurité.

ADDITIONAL INFORMATION**Clause de non-responsabilité****Note :**

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S.**l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :**

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation, l'exclusion de responsabilité suivante est applicable :

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en œuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel.**

Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce document sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats-Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Henkel Americas
+860.571.5100

Henkel Europe
+49.89.9268.0

Henkel France
+33.1.64.17.70.00

Pour plus d'informations ou pour nous contacter visiter notre site internet : www.henkel.com/industrial