



## Papier Repro A4 80g SINARLINE PEFC



Papier pour applications bureautiques convient pour une impression polyvalente - notes, brouillons, dossiers à classer, pièces jointes au courrier électronique, notes de réunions, polycopiés et fiches techniques. Il accroît la productivité en réduisant les interventions de l'utilisateur.

Conditionnement : carton de 5 ramettes

Poids de la ramette 5 Kgs

Poids du Carton 25 Kg

Physical Test	Test Method	*Basic-Weight*(g/m <sup>2</sup> )	
Kind of Test	Reference	80	
Grammage, g/m <sup>2</sup>	T410 om-98	80 - 81	
Thickness, µm	T411 om-97	≥ 107	
Smoothness, sec/10ml	T479 om-91	≥ 22	
Brightness, %ISO (C/2°)	ISO 2470-1999	98 ± 1	
CIE Whiteness (D65/10°)	ISO 11475-1999	157.5 ± 2.5	
Opacity, %	ISO 2471-1999	95 ± 1	
Stiffness, mN.m	T535 om-96	MD	≥ 0.45
		CD	≥ 0.20
Wax Pick, °A	T459 om-93	≥ 14	
Coefficient of Friction Static	T548 pm-90	0.50 - 0.65	
Moisture, %	T412 om-94	4.5 ± 0.5	

