

COVALITH

Peinture à base de résines synthétiques aqueuses



INTERIEUR

EXTERIEUR



PEINTURES, VERNIS
ET PRODUITS CONNEXES
NF 130

www.ecolabels.fr

DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des façades neuves ou en service revêtues d'anciennes peintures adhérentes.
Peinture de façade de type D2 selon XP 84-403 et NF-T 30 -804.
Utilisable également en intérieur.
Remplace avantageusement les peintures de façade solvantées tout en préservant l'environnement par sa très faible émission de COV.
Utilisable en intérieur du fait de son taux de COV réduit.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat minéral, permettant de masquer les petits défauts d'aspect du support.
Très haut pouvoir couvrant et garnissant avec une excellente adhérence sur les supports minéraux même alcalins.
Hydrofuge et microporeux laissant respirer le support tout en le protégeant des eaux de pluie.
Excellente résistance aux intempéries, aux salissures et aux UV.
Résistant aux attaques fongiques sous climats tropicaux.
Sans odeur, recouvrable dans la journée.
Grande polyvalence d'emploi. Bonne glisse et application aisée, sans risque de projection et de reprise.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciment, enduits hydrauliques ou enduits de peinture intérieurs
Anciennes peintures : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre mise en œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,57 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 48 +/- 3%
Rendement moyen par couche	: 6 à 8 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,13 à 0,17 L/m ² soit 0,20 à 0,27 Kg/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 1h minimum Recouvrable : 6h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : inférieure à 29 g/L de COV (calculé)

TEINTES : Blanc et teintes PASTEL uniquement

Teintes du nuancier CREATIONS et CALDEIRA (coef RTAA DOM : 0.4 maxi)
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie :

Décontamination par FACACLEAN

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Maçonnerie Béton neufs non poreux, non pulvérulent	Maçonnerie Béton neufs poreux et légèrement pulvérulent	Anciennes peintures acryliques (En entretien)	Enduits hydraulique et pelliculaire en intérieur
IMPRESSION (1 couche)	COVALITH (Dilué à 5 à 10 % à l'eau)	COVALITH (Dilué à 5 à 10 % à l'eau)	COVALITH (Dilué à 5 à 10 % à l'eau)	ACRYSTYL IMPRESSION COVALITH dilué
FINITION (2 couches)	COVALITH	COVALITH	COVALITH	COVALITH

Remarques :

Sur fond douteux : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
Sur PVC (conduite d'eau) : Impression par U'PRIM UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse à fibres blanches, rouleau type OCRYL 13mm, pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible de 5 % d'eau pour application AIRLESS.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 3 L - 16 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur : www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.