# COVABOIS

## Primaire et Finition Acrylique pour Bois

INTERIEUR

EXTERIEUR

## DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration satinée des boiseries, menuiseries et bardages bois en intérieur et en extérieur .
Idéal comme couche d'impression et de finition sur tous les types de bois (2 produits en 1).
Particulièrement recommandé pour dans la rénovation des locaux habités.

## CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect satiné mat pommelé. Ne jaunit pas dans le temps.
Haut pouvoir couvrant et garnissant même sur les arêtes. Application aisée sans risque majeur de coulure.
Sans odeur, séchage rapide - Recouvrable dans la journée.
Souplesse constante dans le temps. N'est pas sensibles aux bois anti-siccatifs
Microporeuse laissant respirer le support.
Lessivable. Protection hydrofuge du bois limitant le risque de fissuration.
Excellente résistance aux micro organismes, antibleus.

## SUPPORTS USUELS :

| | | |
|---|---|---|
| Subjectiles Bois (raboté ou poncé) | : | Pin de classe IV et III, bois exotique anti siccatifs, panneaux de particule, Cryptoméria, …. |
| Subjectiles de maçonnerie | : | Bétons et enduits ciment, fibrociment,… |
| Subjectiles Plâtre | : | Enduits, plaques de plâtre cartonnées |

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

| | | |
|---|---|---|
| **Aspect en pot** | : | Peinture onctueuse |
| **Densité** | : | 1,35 +/ - 0,05 |
| **Extrait sec pondéral réel** | : | 62 +/- 2 |
| **Extrait sec volumique calculé** | : | 40 +/- 2 |
| **Point éclair** | : | Sans (Ininflammable) |
| **Rendement moyen par couche** | : | 10 à 14 m² / L |
| **Consommation moyenne par couche** | : | 0,07 à 0,10 L/ m² |
| **Séchage (20°c et 65% de HR)** | : | Hors poussière : 30mn minimum<br>Recouvrable : 4h minimum |
| **Classification AFNOR** | : | Famille I, classe 7b2 |

## TEINTES : Blanc et Bases à teinter

Nuancier CREATIONS Plus et CALDEIRA
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.



MAUVILAC SAS - ZI N°1 – CS 61114 – 97829 LE PORT CEDEX REUNION - Tél. : 0262 42 03 04

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.
Sur les bois tropicaux ou gras : Dégraissage préalable avant opération de ponçage et dépoussiérage.

## TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

| | **BOIS NEUFS** | **BOIS ANCIENS DECAPES** | **BOIS IMPRIMES NEUFS** | **FIBROCIMENT NON PEINT** |
|---|---|---|---|---|
| **IMPRESSION sur les 6 champs (1 couche)** | COVABOIS dilué à 10% maxi | COVABOIS dilué à 10% maxi | Sur impression d'usine U'PRIM UNIVERSEL | Primaire RETIPLAST « E » |
| **FINITION (2 couches en intérieur et 3 couches en extérieur)** | COVABOIS<br>Gamme EXELENZ<br>Gamme METISSE<br>Gamme HYBRYD'O | COVABOIS<br>Gamme EXELENZ<br>Gamme METISSE<br>Gamme HYBRYD'O | COVABOIS<br>Gamme EXELENZ<br>Gamme METISSE<br>Gamme HYBRYD'O | COVABOIS |

**Remarque : Il est important de s'assurer de la siccité du bois avant d'engager les travaux de peinture – Voir le DTU 59.1**

## APPLICATION :

**Matériel** : Brosse spéciale acrylique, rouleau poils moyens 8 à 13 mm, pistolet Airless ou HVLP
Toujours finir l'application dans le sens des fibres du bois.
**Dilution** : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5 à 10% d'eau pour application au pistolet.
Sur fond très absorbant, dilution à 10% d'eau pour favoriser la pénétration.
**Agitation** : Agiter 3 mn avant emploi.
**Nettoyage du matériel** : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

## CONDITIONNEMENT : **1L - 3L - 10L - 16L**

## EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site : www.quickfds.com
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

## CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à du gel et à des températures inférieures à 35°c.



MAUVILAC SAS - ZI N°1 – CS 61114 – 97829 LE PORT CEDEX REUNION - Tél. : 0262 42 03 04