

EXELENZ MAT

Peinture Laque Acrylique-Uréthane

INTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Peinture-Laque mate à base de résines acrylique-uréthane en phase aqueuse pour les travaux de décoration et de protection de surfaces murales mais aussi des menuiseries bois ou métal préalablement imprimées
Etat de finition de type A réalisable après préparation support selon DTU 59.1

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat velouté, tendu et fin.
Haut pouvoir couvrant et garnissant. Non jaunissant.
Très haute résistance à cœur à la rayure et aux petits chocs
Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection.
Lessivable
Bonne résistance aux traces de lustrage après séchage à cœur
Application aisée et sans odeur

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits de lissage, plaques de plâtre,....
Autres supports (bois , métaux, ...) : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre Mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture liquide onctueuse
Densité	: 1,31 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 55 % +/- 2
Résistance abrasion humide NF EN 13 300	: Classe 1 (très lessivable)
Rendement moyen par couche	: 12 à 13 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,07 à 0,08 L / m ²
Séchage (20°c et 65% de HR)	: Hors poussière : 30 mn minimum Recouvrable : 5h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2 / 6a
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient moins de : 29 g/L de COV (calculé).

TEINTES : Blanc et Bases à teinter

Nuancier CREATIONS Plus
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres	Bois et dérivés (* intérieur)	Métaux (agrafe, tête de clou)	Enduit Pelliculaire
IMPRESSION (1 couche)	ACRYSTYL IMPRESSION	COVABOIS	U'PRIM METAUX UNIMETAL C4	ACRYSTYL IMPRESSION
FINITION (2 couches)	EXELENZ MAT	EXELENZ MAT	EXELENZ MAT	EXELENZ MAT

Remarque :

Sur fond douteux ou ancienne alkyde : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
Sur métaux non ferreux : Impression par U'PRIM METAUX après dérochage
Sur PVC (conduite d'eau) : Impression par U'PRIM UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse à poil synthétique (blanc), rouleau laqueur 5 à 8 mm, pistolet AIRLESS ou HVLP
Dilution : Produit prêt à l'emploi.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 1L - 2.5L - 10L

HYGIENE ET SECURITE :

Disponible sur site : www.quickfds.com ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.