

MURLITH' O



Peinture de ravalement de façades, mate à base de résines Hydro-Pliolite® en phase aqueuse.

Extérieur



Destination	Protection et décoration des façades. Travaux neufs et de rénovation.
Propriétés	Excellente adhérence sur fonds neufs ou anciens. Très haut pouvoir couvrant et garnissant. Microporeuse (laisse respirer le support). Excellente résistance aux UV et aux intempéries. Protection renforcée. Séchage rapide.
Classification	AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2.

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux.
Masse volumique	1,59 Kg/L.
Extrait sec	En volume : 49% En poids : 68%
COV 2010	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c) : 40g/L. Ce produit contient au maximum 39g/L.
Point éclair	Sans objet (inflammable).
Aspect du film	Mat.
Brillant spéculaire (angle de 60°)	< 10
Rendement	6 à 8m ² /L en fonction de la nature et de la porosité du support.
Séchage du film* (* à 23°C et 60% HR – NFT 30037)	Hors poussière : 1h Sec au toucher : 2h Recouvrable : 6h
Teintes	Blanc, tons pastel et vifs. Nuanciers CREATIONS, EXPRESSIONS et HARMONIE. Les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 sont fortement déconseillées (décollement de zones ragrées et phénomène de dépigmentation possible).

MURLITH' O

Conditionnements	2,5L – 6L – 12L
Conservation	24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri, à une température inférieure à 35°C.

Mise en œuvre

Dilution	Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi. Pistolet airless : 5% maximum à l'eau.
Préparation du produit	Bien mélanger avant emploi.
Matériel d'application	Pinceau Spécial Acrylique (petites surfaces) et brosse à réchampir (angles). Rouleau Spécial Façades (poils 20-25mm). Pistolet airless.
Nettoyage des outils	Eau.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1.
Supports admissibles	<u>Neufs</u> : Béton et liants hydrauliques (28 jours de séchage minimum). <u>Anciens</u> : Tous supports précédemment cités secs, propres, sains et durs, non fissurés. En présence de moisissures ou mousses, brossage et nettoyage au NETTOYANT FACADE (temps de contact : 1 semaine) puis rinçage soigné et séchage complet.
Préparation des supports	<u>Non revêtus</u> : Voir tableau. <u>Revêtus</u> : Décapage complet ou sablage et dépoussiérage des revêtements d'imperméabilité existants. Nettoyage et rinçage soignés des surfaces.
Application	Selon le DTU 59.1 et en fonction de l'état de finition recherché, des travaux d'apprêt seront possibles.

Supports neufs		Préparation	Sous-couche	Finition
Murs extérieurs	Ragréage ciment	Grattage, brossage et époussetage	MURLITH' O dilué à 10% d'eau	2 couches de MURLITH' O à 6 heures d'intervalle.

(Se reporter aux fiches techniques correspondantes).

Hygiène & sécurité	Fiche de Données de Sécurité disponible sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04. Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.
-------------------------------	---