

MURLITH'O

Peinture à base de résines synthétiques aqueuses

EXTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des façades neuves ou en service revêtues d'anciennes peintures adhérentes.
Peinture de façade de type D2 selon XP 84-403 et NF-T 30 -804.
Remplace avantageusement les peintures de façade solvantées tout en préservant l'environnement par sa très faible émission de COV.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat minéral, permettant de masquer les petits défauts d'aspect du support.
Très haut pouvoir couvrant et garnissant avec une excellente adhérence sur les supports minéraux même alcalins.
Hydrofuge et microporeux laissant respirer le support tout en le protégeant des eaux de pluie.
Excellente résistance aux intempéries, aux salissures et aux UV.
Résistant aux attaques fongiques sous climats tropicaux.
Sans odeur, recouvrable dans la journée.
Grande polyvalence d'emploi. Bonne glisse et application aisée, sans risque de projection et de reprise.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie	: Bétons et enduits ciment, enduits hydrauliques ou enduits de peintre intérieurs
Anciennes peintures	: Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre mise en œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,57 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 48 +/- 3%
Rendement moyen par couche	: 6 à 8 m ² par L (Selon nature et état du support)
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 1h minimum Recouvrable : 6h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/c) : valeurs limites en UE = 40 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : inférieur à 39 g/L de COV (calculé)

TEINTES : Blanc et teintes Medium et Vives

Teintes du nuancier **CREATION PLUS - EXPRESSION et HARMONIE**
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.
Les teintes ayant un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 sont fortement déconseillées



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie :

Décontamination par FACACLEAN

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Maçonnerie Béton neufs non poreux, non pulvérulent	Anciennes peintures de façade de type D2 (Hors ancienne imperméabilisation et revêtement souple de type D3)
IMPRESSION (1 couche)	MURLITH'O (Dilué à 5 à 10 % à l'eau)	MURLITH'O (Dilué à 5 à 10 % à l'eau)
FINITION (2 couches)	MURLITH'O	MURLITH'O

Remarques :

Sur fond douteux : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
Sur PVC (conduite d'eau) : Impression par U'PRIM UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse à fibres blanches, rouleau 13mm, pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible de 5 % d'eau pour application AIRLESS.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 2.5 L - 6 L – 12 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur : www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique au 0262 42 03 04.

CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.