

MAUVIPLAST 300

Revêtement Plastique Epais

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

En intérieur : pour murs , sur fonds courants tant en habitation individuelle que collective.

En extérieur : Imperméabilisation des pignons et façades.

De part sa grande dureté de surface, présente une grande facilité d'entretien.

Idéal pour les locaux à grande fréquentation avec ou sans risques de souillures tels que les cages d'escalier, locaux techniques, parties communes.

Son aspect structuré permet de rattraper certains défauts des supports tout en apportant, selon le matériel d'application utilisé, un aspect structuré décoratif.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect crépi, et selon le type et outils d'application : ribbé, grésé...

Haut pouvoir couvrant et garnissant.

Très bonne blancheur. Non jaunissant.

Excellente résistance aux produits courants de nettoyage.

Lessivable.

Application aisée et sans odeur.

De part sa faible teneur en COV, contribue au respect de l'environnement et des utilisateurs.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie

Subjectiles Plâtre

Autres supports

: Bétons et enduits ciments

: Enduits, plaques,

: Avec traitements et impressions spécifiques préalables

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot

: Peinture pâteuse

Densité

: 1,55 +/- 0,05

Extrait sec volumique calculé

: 61% +/- 2

Consommation moyenne par couche

: 1 L à 1.9 L par m² selon l'aspect désiré

Séchage (20°C et 65% de HR)

: Hors poussière : 2 h minimum

Recouvrable : 24 h minimum

Classification AFNOR

: Famille II, classe 2b

COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30g/L (2010) : Ce produit contient au maximum : 29 g/L de COV (calculé).

TEINTES : BLANC ou teintes PASTEL sur commande

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application. En cas de salissures, faire un traitement avec FACACLEAN

Décaper les anciens systèmes d'imperméabilisation ou RSE souples avant application de MAUVIPLAST 300

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton,	Bois et dérivés	Métaux ferreux (agrafe, tête de clou)
IMPRESSION (1 couche)	U'PRIM UNIVERSEL ACROFIX UNIVERSEL	U'PRIM UNIVERSEL ACROFIX UNIVERSEL	U'PRIM UNIVERSEL ACROFIX UNIVERSEL	U'PRIM METAUX ACROFIX METAUX
FINITION (2 couches)	MAUVIPLAT 300	MAUVIPLAST 300	MAUVIPLAST 300	MAUVIPLAST 300

Remarques :

- Sur fond douteux : Impression par U'PRIM UNIVERSEL ou ACROFIX UNIVERSEL
- Sur ancienne peinture alkyde : Impression par U'PRIM UNIVERSEL ou ACROFIX UNIVERSEL
- Sur métaux non ferreux : Impression par U'PRIM METAUX OU ACROFIX METAUX après dérochage

APPLICATION :

Matériel : Appliquer grassement au rouleau à laine puis créer l'aspect désiré avec l'outil adéquat (Taloche, brosse à pocher, rouleau simple ou à alvéoles, etc....)

Dilution : Produit prêt à l'emploi. NE PAS DILUER.

Agitation : Agiter 3 mn avant emploi

Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 2.5 L – 12 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35°C.