

# PRIMAIRE RETIPLAST « E »

## Impression Pigmentée en phase aqueuse

**EXTERIEUR**

### DESTINATION GENERALE :

Impression opacifiante avant mise en peinture des façades neuves ou en service.

Participe aux systèmes d'imperméabilisation RETIPLAST 3000 et 3020.

Peut être utilisée, en outre, comme couche d'impression sur supports minéraux alcalins pour d'autres peintures de type D2 et D3.

### CARACTERISTIQUES DU FILM :

Bon pouvoir couvrant et garnissant.

Sans odeur, recouvrable très rapidement.

Grande polyvalence d'emploi.

Contribue à la perméabilité des systèmes avec peintures microporeuses.

Excellente adhérence.

Résistante aux efflorescences.

De par sa faible teneur en COV, contribue à la protection de l'environnement et des utilisateurs.

### SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques

: Bétons et enduits

Anciennes peintures

: Adhérentes et non pulvérulentes.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	: Peinture fluide
Densité	: 1,21 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 24% +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 4.7 à 10 m <sup>2</sup> / L (Selon nature et état du support et type de finition)
Consommation moyenne par couche	: 0,10 à 0,21 L/m <sup>2</sup>
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 4h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/h) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : inférieur à 29 g/L de COV (calculé)

**TEINTE : BLANC**



## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 et 42.1 en vigueur et règles de l'art.  
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

### Traitement fongicide préalable sur maçonnerie :

Décontamination par le FACACLEAN de Mauvilac

## TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Avant peinture de type D2 ou D3 (Extérieur)	Avant Système Imperméabilisation RETIPLAST (Extérieur)
IMPRESSION (1 couche)	Primaire RETIPLAST « E » (0.10 L/m <sup>2</sup> )	Primaire RETIPLAST « E » (0.11 à 0.21m <sup>2</sup> selon support)
FINITION (1 à 2 couches) Exemples :	ACRYSTYL FACADE COVALITH ACRYTECH Autres peintures acryliques	SYSTEME RETIPLAST 3000 et 3020 (Se référer au Cahier des Charges spécifiques)

## APPLICATION :

Matériel	: Brosse, rouleau laine poils moyens ou OCRYL 13 mm, pistolet type AIRLESS.
Dilution	: Produit prêt à l'emploi, NE PAS DILUER.
Agitation	: Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Conditions d'intervention	: <b>Température ambiante supérieure ou égale à 5°C et inférieure ou égale à 35°C</b> <b>Humidité relative de l'air inférieure à 90%</b> <b>Température support inférieure à 35°C en surface, sans menace de pluie durant les 3 heures de séchage.</b> <b>Eviter l'application par vent fort</b>
Nettoyage du matériel	: A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi ou au White Spirit si début de séchage.

**CONDITIONNEMENT : 16 L**

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04

## CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.  
**Les emballages ouverts doivent être soigneusement rebouchés à chaque interruption de chantier.**