MAUVILAC
La valeur sûre

MAUVIZINC

Primaire riche en zinc pour une protection extrême des métaux ferreux.
Intérieur & Extérieur.

PROPRIÉTÉS :

Primaire au zinc spécialement formulée pour la protection renforcée de tout matériel métallique, charpentes, citernes, grillages jouant ainsi un rôle antirouille et antioxydant, tant à **l'intérieur** qu'à **l'extérieur.**
Peut remplacer une métallisation ou une galvanisation.
Tenue au brouillard salin 1000 H à 60 µm sec.
Bonne résistance aux chocs et à la déformation.
Compatible en ambiances rurales, industrielles ou marines**.**

MODE D'EMPLOI :

PREPARATION DES SUPPORTS :

Les surfaces à traiter doivent être exemptes de graisses, poussières et toutes particules non adhérentes.
Selon le support.

- **Support neuf :** Éliminer les éventuelles traces de rouille par décapage ou par brossage, dégraisser puis essuyer minutieusement.
- **Support ancien :** Sablage au degré SA 2.5 préconisé.

MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT :

Bien remuer le contenu de la boîte avant et pendant l'utilisation.
S'applique à la brosse, Au pistolet, une dilution de 5 à 10% avec notre SOLVANT 01 peut-être nécessaire.

Condition d'application :
Température supérieure à 10 °C et inférieur à 30 °C. Hygrométrie inférieur à 85%.
La température du support devra toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

BREDAC®

FLUIDEMAIL : ZI La Croix Saint Jacques 78610 Le Perray En Yvelines.Tel 01 34 84 97 75 Mail : contact@fluidemail.fr www.fluidemail.fr

MAUVILAC
La valeur sûre

MAUVIZINC

Séchage :
Hors poussière : 10 min
Sec : 30 min
Sur-couchage : 1 heure.

CARACTERISTIQUES :

*LIANT :	Résines vinylique riche en zinc 93%..
*ASPECT :	Mat
*TEINTE :	Gris
*DENSITE :	2.55.
*RENDEMENT :	Environ 6 à 7 m² au litre par couche.
*NETTOYAGE DES OUTILS :	Diluant 282.
*CONSERVATION :	Conserver à l'abri du gel.
*CONDITIONNEMENT :	750 ml - 2,5 L – 5 L
*COV :	Moins de 440 g/L de COV (2010).
*CLASSIFICATION :	C
*SECURITE :	Voir notre FDS
*CLASSIFICATION AFNOR:	Famille 1 Classe 7 a1 (norme 36.005)
* REMARQUES :	

Les informations ci-dessus sont basées sur des recherches et des essais que nous croyons être reproductibles. N'ayant aucun contrôle sur les conditions d'utilisation, les renseignements contenus dans cette fiche technique ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de notre Société.

BREDAC®

FLUIDEMAIL : ZI La Croix Saint Jacques 78610 Le Perray En Yvelines.Tel 01 34 84 97 75 Mail : contact@fluidemail.fr www.fluidemail.fr