

# FOREST PROTEC

## Anti-termites en phase aqueuse

« Traitement et préservation du bois contre les insectes xylophages et champignons »

INTERIEUR



EXTERIEUR

### DESTINATION GENERALE :

#### Spécial climat tropical

Traitement préventif et curatif du bois contre les insectes et les champignons.

Utilisable sur tous types de bois de construction sains ou attaqués, à l'intérieur ou à l'extérieur.

FOREST PROTEC détruit les insectes du bois. Son efficacité a été testée par l'ORLAT spécifiquement sur les termites de la Réunion (Tests selon norme EN118)..

FOREST PROTEC protège le bois et les matériaux de constructions (classe 3 – sans contact avec le sol)

**FOREST PROTEC traite les moisissures et les champignons.**

### SUPPORTS USUELS :

Subjectiles  
construction

: Bois brut neuf ou ancien (non lasuré, non ciré et non peint), Matériaux de

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT) :

Aspect en pot	: Liquide
Densité	: 1.03 +/- 0,05
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 3 à 5 m <sup>2</sup> par L et par couche (Selon nature et siccité du bois).
Consommation moyenne par couche	: 0,2 à 0,3 L/m <sup>2</sup>
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 20 mn Sec au toucher : 24 heures Recouvrable : 1 heure Sec à cœur : 48 heures
Classification AFNOR	: Non concerné
COV (Cat. A/e) : valeurs limites en UE	: Non concerné
Classe d'emploi 3	: Bois non abrités, sans contacts direct avec le sol et sans stagnation d'eau



## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds et Traitement :

Le Bois doit être nu, propre et sec

BOIS VERNIS OU PEINT : Décapez, poncez et dépoussiérez.

BOIS CIRE : Retirez les couches de cires avec un décireur, poncez et dépoussiérez.

BOIS LASURE : Poncez pour revenir au bois brut.

Dose application : 2 ou 3 couches selon la porosité du bois

- 166-200 mL/m<sup>2</sup> en traitement préventif des coléoptères, champignons et moisissures
- 200 ml//m<sup>2</sup> en traitement préventif des termites.
- 300 mL/m<sup>2</sup> en traitement curatif des coléoptères.

L'application d'une couche de finition est obligatoire.

Compatible avec finitions LASURE AQUA+ ou SATURATEUR 1500 et l'ensemble de la Gamme peinture bois Mauvilac.

## APPLICATION :

Matériel	: Pinceau et Pulvérisateur
Dilution	: Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Agitation	: Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel	: A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi

**CONDITIONNEMENT :** 5 L

## HYGIENE ET SECURITE :

Disponible sur site internet : [www.mauvilac.com](http://www.mauvilac.com) et sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

## CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à l'abri du gel et des températures inférieures à 35°C.