

FICHE TECHNIQUE

LAME NACO

REF LAME1000PR

1000X152

AGC Your Glass

\$propertyEntry.value

08-02-2017

Votre composition:

Thermobel: 6 mm Planibel Clearlite - 8 mm Air 100% - 6 mm Planibel Clearlite

Notes personnelles:

LUMIERE		ENERGIE	
Transmission	81	Facteur solaire	77
Réflexion	14	Réflexion	13

PROPRIETES LUMINEUSES (EN 410)	EN 410
Transmission lumineuse - τ_v (%)	81
Réflexion lumineuse - ρ_v (%)	14
Réflexion lumineuse interne - ρ_{vi} (%)	14
Indice de rendu des couleurs - RD65 - R_a (%)	98



PROPRIETES THERMIQUES (EN 673)	EN 673
Coeff. U_g - $W/(m^2.K)$	3.0

PROPRIETES ENERGETIQUES	EN 410	ISO 9050
Facteur solaire - g (%)	77	77
Réflexion énergétique - ρ_e (%)	13	13
Transmission énergétique directe - τ_e (%)	73	72
Absorption énerg. V. 1 - α_e (%)	8	9
Absorption énerg. V. 2 - α_e (%)	6	6
Absorption énergétique totale - α_e (%)	14	15
Coefficient shading - SC	0.89	0.89
Transmission des UV - UV (%)	49	
Sélectivité	1.05	1.05

AUTRES PROPRIETES

Résistance au feu - EN 13501-2	NPD
Réaction au feu - EN 13501-1	NPD
Résistance aux balles - EN 1063	NPD
Résistance aux effractions - EN 356	NPD
Résistance à l'impact d'un pendule - EN 12600	NPD / NPD

PROPRIETES ACOUSTIQUES

Isolation au bruit aérien direct (R_w (C;Ctr) - ESTIMÉ) - dB	30 (-1; -3) ⁽²⁾
---	----------------------------

EPAISSEUR ET POIDS

Épaisseur nominale (mm)	20
Poids (kg/m^2)	30

Les données sont calculées sur base des mesures spectrales qui sont conformes aux normes EN 410, ISO 9050 (1990) et WIS/WINDAT.

La valeur U_g (anciennement coefficient k) est calculée d'après la norme EN 673. La mesure de l'émissivité est conforme aux normes EN 673 (annexe A) et EN 12898.

Ce document n'est pas une évaluation du risque de casse du verre dû à un choc thermique. Pour le verre trempé: le risque de casse spontanée due au Nickel-Sulfide n'est pas couvert par AGC Glass Europe. Le Heat Soak Test sera réalisé sur demande.

Spécifications, données techniques et autres données sont basées sur les informations disponibles au moment de la préparation du document et sont sujets à des modifications sans avertissements préalables. AGC Glass Europe ne peut être tenu responsable pour toute différence entre les données introduites et les conditions sur site. Ce document est uniquement émis à titre d'information, et ne peut d'aucune façon impliquer une commande chez AGC Glass Europe.

Cfr également les conditions d'utilisation.

⁽¹⁾Ces indices sont représentatifs de la performance en laboratoire d'un vitrage de 1,23 m par 1,48 m selon EN ISO 10140-3. Les performances in-situ peuvent différer en fonction des dimensions effectives du vitrage, des conditions de pose de l'environnement acoustique, etc. La précision des indices n'est pas supérieure à ± 1 dB. ⁽²⁾Ces indices d'affaiblissement acoustique ont été estimés (pas de test). Ces indices simulent la performance d'un vitrage 1,23m x 1,48m. Les performances in-situ peuvent différer en fonction des dimensions effectives du vitrage, des conditions de pose de l'environnement acoustique, etc. La précision des indices n'est pas supérieure à ± 2 dB.

AGC